



Ficha Técnica:

CosmoEstuk Liso

Revestimiento mate al agua 100% acrílico.

- Revestimiento especialmente indicado para la protección y decoración de superficies exteriores de hormigón, prefabricados, fibrocemento en fachadas, Naves industriales, etc...

COSMOPAIN SOLUTIONS, S.L.

FÁBRICA

Pol. Inds. Cadesbank
C/ Bilbao, 21
08291-Ripollet (Barcelona) ESPAÑA
Telf: (+34) 93 732 21 83 – 93 025 83 28

OFICINAS, SHOWROOM, ALMACÉN

Pol. Inds. Can Salvatella Torre Mateu
C/ Gorgs Lladó, nº 1-9 Naves: 8-9
08210-Barberà del Vallés (Barcelona) ESPAÑA
Telf: (+34) 93 732 21 83 – 93 025 83 28

info@cosmopaint.com
www.cosmopaint.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CosmoEstuk Liso es un revestimiento especialmente indicado para la protección y decoración de superficies exteriores de hormigón, prefabricados y fibrocemento en fachadas, naves industriales, etc.

APLICACIÓN

Método:	Rodillo, brocha, pistola sin aire "Airless"
Dilución:	5-10% según soporte o sistema de aplicación
Diluyente - limpieza:	Agua
Intervalo de repintado:	Mínimo: 8 a 10 horas a 20°C Máximo: no tiene
Condiciones:	Aplicar con temperaturas superiores a 5°C y humedad relativa inferior al 80%.

PROPIEDADES

- Producto al agua
- Emulsión acrílica pura
- Cumple la norma INCE de impermeabilidad
- Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia
- Elevada cubrición
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos
- Colores estables a la luz e intemperie
- Funguicida y alguicida

PRESENTACIÓN Y SUMINISTRO

CosmoEstuk Liso se presenta en envases de plástico con capacidad de: 15 Lts, y 4 Lts

CosmoEstuk Liso se presenta en color Blanco y colores según CARTAS NCS y RAL.

Rendimiento de 5 a 7 m²/ lt y capa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PELÍCULA SECA

- Permeabilidad al vapor de agua: Sd:0,13 m según ISO-7783-1
- Permeabilidad al agua líquida: W = < 0,1 kg /m² según UNE EN-1062
- Permeabilidad al CO₂: SD (m) = 555 según UNE EN-1062-6

Como conservante de película seca, contiene TROYSAN S89 Paste.

Tiene efecto fungicida sobre levaduras, mohos y algas.

Contiene, como materia activa, ISOTIAZOLONA, CARBEMDAZIM y DIURON.

OBSERVACIONES

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desinfectantes. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en un lugar seco a temperaturas comprendidas entre +5° C y +30°

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Aspecto:	Mate
Volumen en sólidos:	42 +/- 2%
Peso específico:	1,520 +/- 0,020 Kilos / Litro
Secado al tacto:	3 horas a 20° C y 60% humedad relativa
Lavabilidad:	> 4.000 ciclos según norma UNE 48.284
Punto inflamación:	Ininflamable
COV's:	Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría a): 2 g/l (30 g/l máximo a partir 01.01.2010).

*Datos a Temperatura de los componentes 23 °C, en caso de ser superior el tiempo puede disminuir, si la temperatura es inferior los tiempos de curado podrían aumentar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Nivelar irregularidades y desperfectos con masilla standard en polvo.

Sellado: Aplicar una capa de CosmoFix-105 y dejar secar de 2 a 4 horas a 20°C.

Acabado: Aplicar dos capas de CosmoStuk Liso y dejar secar 8 horas entre capas.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de COSMOPAINT SOLUTIONS, S.L. de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de COSMOPAINT SOLUTIONS, S.L.

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. COSMOPAINT SOLUTIONS, S.L. se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en www.cosmopaint.com